

| | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Qualità materiale | X2CrNiMoN22-5-3 | Acciaio Inossidabile |
| Numero | 1.4462 a) | Austenitico-Ferritico (Duplex) |



Composizione chimica

| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Mo% | |
|---------|--------|--------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------------------|
| max | max | max | max | max | | | | | |
| 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,035 | 0,015 | 21,0-23,0 | 4,5-6,5 | 0,10-0,22 | 2,5-3,5 | EN 10088-1: 2014 |
| ± 0.005 | + 0.05 | + 0.04 | + 0.005 | + 0.003 | ± 0.25 | ± 0.10 | ± 0.02 | ± 0.10 | |

Scostamenti ammessi per analisi di prodotto.

a) Previo accordo, questo acciaio può essere fornito con valore, di resistenza al pitting, maggiore di 34 (PRE = Cr + 3,3Mo + 16N)

Temperature in °C

| Temperatura di fusione | Deformazione a caldo | Solubilizzazione +AT | Stabilizzazione | Ricottura di lavorabilità +A | Saldatura MMA con elettrodi AWS |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 1440-1390 | 1150-950 | 1100-1020 acqua | non adatta | non adatta | preiscaldamento 100 post saldatura solubilizzazione |
| Infragilimento | Precipitazione di carburi | Formazione fase sigma | Distensione +SR soste brevi | Ricristallizzazione +RA | giunzione con acciai |
| 475 | 800-450 | 950-700 | 600-550 aria | 1100-1020 raffr. rapido | carbonio legati CrMo inossidabili E309L-16 E309MoL-15 E317L riparazione o riporto della base E 2209-17 |

Trattamento chimico - Decapaggio (52% HNO₃) + (65% HF) caldo - Passivazione 20 - 45% HNO₃ a freddo

Proprietà meccaniche

Materiale trattato termicamente EN 10088-3: 2014 in condizione 1C, 1E, 1D, 1X, 1G, 2D

| sezione | | Prova di trazione a +20 °C | | | | | | |
|---------|--------|----------------------------|-----------------------|---------|---------|-----------|---------------|-----------------------|
| mm | | R | Rp 0.2 | A% | A% | Kv +20 °C | Kv -40 °C (L) | HB a) |
| oltre | fino a | N/mm ² | N/mm ² min | min (L) | min (T) | J min (L) | J min b) | max |
| | 160 | 650-880 | 450 | 25 | | 100 | 40 | 270 +AT solubilizzato |

a) solo per informazione. (L) = longitudinale (T) = trasversale b) EN 10272 : 2003

Barre trasformate a freddo di acciai trattati termicamente EN 10088-3: 2014 in condizione 2H, 2B, 2G, 2P

| sezione | | Prova di trazione a +20 °C | | | | | | |
|---------|--------|----------------------------|-----------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|
| mm | | R | Rp 0.2 | A% | A% | Kv +20 °C | Kv +20 °C | |
| oltre | fino a | N/mm ² | N/mm ² min | min (L) | min (T) | J min (L) | J min (T) | |
| | 10 b) | 850-1150 | 650 | 12 | | | | |
| 10 | 16 | 850-1100 | 650 | 12 | | | | +AT |
| 16 | 40 | 650-1000 | 450 | 15 | | 100 | | materiale |
| 40 | 63 | 650-1000 | 450 | 15 | | 100 | | solubilizzato |
| 63 | 160 | 650-880 | 450 | 25 | | 100 | | |

b) nella gamma 1 mm ≤ d < 5 mm i valori sono validi solo per i tondi - le proprietà meccaniche delle barre non tonde con spessore < 5 mm devono essere concordate al momento della richiesta e dell'ordine. (L) = longitudinale (T) = trasversale

Fucinato +AT materiale solubilizzato EN 10250-4: 2001

| sezione | | Prova di trazione a +20 °C | | | | | | |
|---------|--------|----------------------------|-----------------------|---------|----------|-----------|-----------|------------|
| mm | | R | Rp 0.2 | A% | A% | Kv +20 °C | Kv +20 °C | Kv -196 °C |
| oltre | fino a | N/mm ² | N/mm ² min | min (L) | min ((T) | J min (L) | J min (T) | J min (T) |
| | 350 | 650-880 | 450 | 25 | 20 | 100 | 60 | |

Incrudito a freddo EN 10263-5: 2003

| sezione | | Prova di trazione a +20 °C | | | | | | |
|---------|--------|----------------------------|-----|-------|--|-------------------|-------------|--|
| mm | | R | Z% | | | R | Z% | |
| oltre | fino a | N/mm ² | min | | | N/mm ² | min | |
| 5 | 10 | 1020 max | | +AT+C | | 900 max | 55 +AT+C+AT | |
| 10 | 25 | 1000 max | | +AT+C | | 880 max | 55 +AT+C+AT | |

Tabella di incrudimento (laminato a caldo +AT+C). Valori indicativi

| R | N/mm ² | 750 | 850 | 1000 | 1120 | 1210 | 1300 | 1340 | 1370 | 1370 |
|-----------|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Rp 0.2 | N/mm ² | 560 | 800 | 960 | 1080 | 1160 | 1270 | 1280 | 1330 | 1350 |
| A | % | 34 | 23 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4,5 | 3 | 2 |
| Riduzione | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

Dopo deformazione a freddo con riduzione oltre il 10% si consiglia un trattamento di solubilizzazione

Valori minimi di snervamento e rottura a temperature elevate, materiale +AT solubilizzato EN 10028-7: 2007

| | | | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rp 0.2 | N/mm ² | 422 ^{a)} | 360 | 335 | 315 | 300 |
| R | N/mm ² | 621 ^{a)} | 590 | 570 | 550 | 540 |
| Prova a | °C | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |

a) determinato per interpolazione lineare

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----|----------------|------------|------------|------------|
| Espansione termica | 10 ⁻⁶ • K ⁻¹ | ▶ | 13.0 | 13.5 | 14.0 | |
| Modulo elastico | longitudinale | GPa | 200 | 194 | 186 | 180 |
| Numero di Poisson | v | | 0.25 | | | |
| Resistività elettrica | Ω • mm ² /m | | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |
| Conduttività elettrica | Siemens•m/mm ² | | 1.25 | | | |
| Calore specifico | J/(Kg•K) | | 500 | 530 | 560 | 590 |
| Densità | Kg/dm ³ | | 7.80 | | | |
| Conducibilità termica | W/(m•K) | | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| Permeabilità magnetica relativa | μr | | magnetizzabile | | | |
| °C | | | 20 | 100 | 200 | 300 |

Il simbolo ▶ indica fra 20 °C e 100 °C, 20 °C e 200 °C

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|----------------|-----------|-----------|---|
| Resistenza alla corrosione | Atmosfera | | Azione chimica | | | x intercristallina, pitting, crevice, tensocorrosione |
| acqua salmastra | industriale | marina | media | ossidante | riducente | |
| x | x | x | x | x | | |

| | |
|--------------------------------|--|
| Magnetico | si |
| Truciolabilità | difficoltosa |
| Indurimento | trafilatura e altre deformazioni plastiche a freddo |
| Temperatura di servizio | Usato nei recipienti in pressione fino a -200 °C. Non impiegare oltre i +340 °C. Ossidazione in aria 1000 °C |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| Europa | USA | USA | Cina | Russia | Giappone | India | Corea |
| EN | UNS | ASTM | GB | GOST | JIS | IS | KS |
| X2CrNiMoN22-5-3 | S31803 | Type 2205 | 022Cr22Ni5Mo3N | 02Ch22N5AM2 | (SUS 329J3L) | | (STS 329J3L) |

Formule empiriche per acciai inossidabili; classificazione mediante microstruttura EN 10088-1

| | | | |
|---|--|---|--|
| FNA Numero della Ferrite basata sul diagramma Schaeffler /de Long ASME III div. 1 NB-2433 | FNA = 3,34F – 2,46A – 28,6 FNA = 4,44F – 3,39A – 38,4 FNA = 4,06F – 3,23A – 32,2 | per FNA = max 5,9 per FNA = 6,0 – 11,9 per FNA = min 12 | Austenitici quando: FNA = (-40) - 20 |
| dove: F = 1,5Si + Cr + Mo + 2Ti + 0,5Nb A = 30C + 0,5Mn + 30N + Ni + 0,5Cu + 0,5Co | | | Austenitico-Ferritico (Duplex) quando: FNA = 30 – 50 oppure SM = 8 - 15 |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|
| PRE Equivalente di resistenza al Pitting (corrosione ad alveoli) Herbsleb (30N)-Truman (16N) | PRE = Cr + 3,3Mo + 16N PRE = Cr + 3,3Mo + 30N | Formule comuni per super-austenitici/duplex/ferritici. anche per austenitici con Mo > 3% | Resistenti quando: PRE = 40 - 60 |
|--|--|---|-------------------------------------|

Acciaio 1.4462 +AT Struttura: 50% austenite, 30% ferrite, 20% fase sigma (σ). La fase sigma è indice di fragilità.

