

Qualità materiale	10SPb20
Norma di riferimento	EN 10087:2000
Numero	1.0722

SCHEDA TECNICA
GRUPPO LUCEFIN
REVISIONE 2012
DIRITTI RISERVATI



Composizione chimica

C%	Si% max	Mn%	P% max	S%	Pb%	Scostamenti ammessi per analisi di prodotto .
0,07-0,13 ± 0.02	0,40 + 0.03	0,70-1,10 ± 0.04	0,06 + 0.008	0,15-0,25 ± 0.03	0,20-0,35 +0.03 -0.02	

Temperature in °C

Deformazione a caldo	Stato naturale +U	Ricottura di lavorabilità +A	Cementazione	Tempra superficie cementata	Distensione +SR		
1250-950	(HB 160 max)	690 aria	880-980	770-810 acqua, olio, polimero	180 200		
Normalizzazione +N	Tempra diretta	Tempra diretta	Distensione +SR	sconsigliata			
900 aria	880 acqua	890 olio o polimero	150-200 raffr. in forno	Ac1	Ac3	Ms	Mf
				720	815	485	270

Proprietà meccaniche

Laminato a caldo non trattato EN 10087: 2000				Laminato a caldo temprato e rinvenuto			
Prova di trazione in longitudinale a 20 °C							
sezione mm		R	HB	R	Rp 0.2	A%	HB
oltre	fino a	N/mm ²	<i>per informazione</i>	N/mm ²	N/mm ² min	min	
5	10	360-530	107-156	Nelle norme di riferimento non ci sono indicazioni in merito.			
10	16	360-530	107-156				
16	40	360-530	107-156				
40	63	360-530	107-156				
63	100	350-490	105-146				

Trafilato a freddo +C EN 10277-3: 2008				Laminato Pelato Rullato +SH					
Valgono anche per +C+SL									
Valgono anche per +SH+SL									
Prova di trazione in longitudinale a 20 °C									
sezione mm		R ^{a)}	Rp 0.2 ^{a)}	A%	HB	R	Rp 0.2	A%	HB
oltre	fino a	N/mm ²	N/mm ² min	min	<i>per informazione</i>	N/mm ²	N/mm ² min	min	
5 ^{b)}	10	520-780	410	7	155-232				
10	16	490-740	390	8	149-224				
16	40	460-720	360	9	139-223	360-530			107-156
40	63	410-660	295	10	122-202	360-530			107-156
63	100	380-630	235	11	110-192	350-490			105-146

^{a)} per i piatti e profili speciali il carico Rp 0.2 può differire del -10% e R del ± 10%

^{b)} per spessori inferiori a 5 mm le caratteristiche meccaniche possono essere concordate in fase di ordine

Temperatura di fusione	°C	1500-1540
Modulo Elastico long.	GPa	200
Calore specifico	J/(Kg·K)	440
Conducibilità Termica	W/(m·K)	47
Massa volumica	Kg/dm ³	7.85
°C		20

EUROPA	ITALIA	SPAGNA	GERMANIA	FRANCIA	UK	SVEZIA	USA
EN	UNI	UNE	DIN	AFNOR	B.S.	SS	AISI/SAE
10SPb20	CF10SPb20	F2122	10SPb20	10PbF2			11L08