

Qualità materiale	X2CrNiMoCuWN25-7-4	Acciaio Inossidabile	<i>Scheda Dati rev. 2018</i>
Numero	1.4501	Austenitico-Ferritico (Superduplex)	Lucefin Group

Composizione chimica

C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	N%	Mo%	Cu%	W%	EN
max	max	max	max	max							
0,03	1,00	1,00	0,035	0,015	24,0-26,0	6,0-8,0	0,20-0,30	3,0-4,0	0,5-1,0	0,5-1,0	10088-3: 2014
+ 0.005	+ 0.05	+ 0.03	+ 0.005	+ 0.003	± 0.25	± 0.10	± 0.02	± 0.10	+ 0.04	+ 0.05	

Scostamenti ammessi per analisi di prodotto.

PRE (Cr+3,3Mo+16N) > 40 (equivalente di resistenza al Pitting)

Temperature in °C

Temperatura di fusione	Deformazione a caldo	Solubilizzazione +AT	Stabilizzazione	Ricottura di lavorabilità +A	Saldatura MMA con elettrodi AWS
1480-1440	1250-1100	1120-1050 acqua	non adatta	non adatta	preriscaldamento post saldatura
Infragilimento	Precipitazione di carburi	Formazione fase sigma	Distensione +SR	Ricristallizzazione +RA	sconsigliata
-50 +300	950-600	1000-600	non adatta	non adatta	giunzione con acciai carbonio legati CrMo inossidabili
					riparazione o riporto della base

Trattamento chimico ▪ Decapaggio (52% HNO₃) + (65% HF) caldo ▪ Passivazione 20 - 45% HNO₃ a freddo

Proprietà meccaniche

Materiale trattato termicamente EN 10088-3: 2014 in condizione 1C, 1E, 1D, 1X, 1G, 2D

sezione		Prova di trazione a +20 °C							
mm		R	Rp 0.2	A%	A%	Kv ₂ +20 °C	Kv ₂ +20 °C	Kv ₂ -40 °C (L)	HBW ^{a)}
oltre	fino a	N/mm ²	N/mm ² min	min (L)	min (T)	J min (L)	J min (T)	J min ^{b)}	max
	160	730-930	530	25	-	100	-	40	290
	75 ^{c)}	730-930	530	25	25	100	60	-	-

^{a)} solo per informazione. ^{b)} EN 10272: 2003. ^{c)} EN 10088-2: 2014. (L) = longitudinale (T) = trasversale

Deformazione a freddo

L'acciaio 1.4501 può essere trafilato, laminato a freddo, imbutito ecc. con l'accortezza di non superare riduzioni del 10% - 20%.

L'incrudimento dovrà essere poi rimosso mediante solubilizzazione perché le deformazioni a freddo inducono durezza superiori a quelle imposte dagli standard ISO 15156 / NACE MR0175.

Fucinato +AT materiale solubilizzato UNI EN 10250-4: 2001

sezione		Prova di trazione a +20 °C					
mm		R	Rp 0.2	A%	A%	Kv +20 °C	Kv +20 °C
oltre	fino a	N/mm ²	N/mm ² min	min (L)	min (T)	J min (L)	J min (T)
	160	730-930	530	25	20	100	60

Valori tipici a temperature elevate, piatti trasformati a caldo +AT (Rolled Alloys US data sheet)

Temperatura di prova		spessore fino a 30 mm.		spessore da 31 a 70 mm	
°C	°F	R	Rp 0.2	R	Rp 0.2
		N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²
20	68	780	580	750	550
50	122	725	500	700	470
100	212	700	470	670	430
150	302	680	450	620	400
200	392	670	430	610	380
250	482	650	400	600	370
300	572	635	385	590	360

X2CrNiMoCuWN25-7-4 n° **1.4501** Superduplex

Valori minimi di snervamento e rottura a temperature elevate, materiale +AT solubilizzato EN 10028-7: 2007

Rp 0.2	N/mm ²	500 ^{a)}	450	420	400	380
R	N/mm ²	711 ^{a)}	680	660	640	630
Prova a	°C	50	100	150	200	250

a) determinato per interpolazione lineare

Espansione termica	10 ⁻⁶ • K ⁻¹	▶	13.0	13.5	14.0	14.5
Modulo elastico	longitudinale GPa	200	194	186	180	172
Numero di Poisson	ν	0.32				
Resistività elettrica	Ω • mm ² /m	0.80	0.89	0.95	1.01	
Conduttività elettrica	Siemens • m/mm ²	1.25				
Calore specifico	J/(Kg • K)	500		523	547	620
Densità	Kg/dm ³	7.80				
Conducibilità termica	W/(m • K)	15.0		16.3	18.2	20
Permeabilità magnetica relativa	μr	29				
°C		20	100	200	300	400

Il simbolo ▶ indica fra 20 °C e 100 °C, 20 °C e 200 °C


Resistenza alla corrosione acqua salmastra	Atmosfera		Azione chimica			x erosione, pitting, crevice, a. organici e inorganici tensocorrosione
	<i>industriale</i>	<i>marina</i>	<i>media</i>	<i>ossidante</i>	<i>riducente</i>	
x	x	x	x			

Magnetico	si
Truciolabilità	maggior usura degli utensili rispetto agli austenitici
Indurimento	trafilatura e altre deformazioni plastiche a freddo
Temperatura di servizio	non impiegare a temperature superiori a +300 °C e inferiori a -50 °C

Europa	USA	USA	Cina	Russia	Giappone	India	Corea
EN	UNS	ASTM	GB	GOST	JIS	IS	KS
X2CrNiMoCuWN25-7-4	S32760	Type F 55	022Cr25Ni7Mo3WCU		SM25Cr		

Resistenza alla corrosione da vari acidi (tempo di prova 24 h)

tipo di acido	nome	concentrazione %	temperatura °C	1.4105 superduplex	1.4462 duplex	1.4404 austenitico
H ₂ SO ₄	solforico	10	bollente	1.45	3.70	19.70
HCl	cloridrico	1	bollente	0.01	5.41	6.94
HNO ₃	nitrico	60	bollente	0.06	0.11	0.17
H ₃ PO ₄	fosforico	80	bollente	3.90	5.52	25.00
CH ₃ COOH	acetico	80	bollente	< 0.01	< 0.01	< 0.01



**Resistenza alla corrosione
Pitting e Crevice**

CCT = critical crevice corrosion temperature

CPT = critical pitting corrosion temperature

Letteratura Nippon Yakin
metodo ASTM G48 C/D